

SERITAC

Film polyuréthane 90 micros support polyester non adhésif

MODE D'EMPLOI

Température	150 °C
Temps de pose.....	15 secondes
Pression.....	moyenne (3 bars)
Demoulage	à froid ou à chaud
Pression de decoupe.....	50 gf (min)

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

CONSEILS

- Convient à la superposition de couleurs
- Convient à un échenillage délicat (petites lettres, finesses)
- Pour la pose, enfiler les vêtements dans les jeanettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter



USAGES

- Transférable sur coton, polyester, mélangés.
Ne convient pas aux textiles impreméabilisés (doudounes) ou en nylon.
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 30° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Convient au nettoyage à sec et au sèche linge

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux

Produit certifié
OEKO-TEX Standard 100
CLASSE 2



STANDARD
100



08427 .O
CENTR