



# YSOCUT GLITTER

Glitter 300 microns - Support polyester adhésivé

## MODE D'EMPLOI



Température .....150 °C



Temps de pose.....15 secondes



Pression.....moyenne (2-3 bars)



Démoulage..... froid



Pression de découpe.....110 gf

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

## CONSEILS

- Pour la pose, enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

## USAGES

- Transférable sur coton, polyester, mélangés
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : à 60° max  
(laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Séchage : peut être séché au sèche-linge (programme coton)
- Nettoyage à sec : non recommandé

## CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- La température
  - La pression
- Le temps de pose
- Le parallélisme des plateaux

***[www.id-unlimited.fr](http://www.id-unlimited.fr)***

